

Technische Daten Holzpur

Holzarten

- Fichte
- Tanne
- Weitere Holzarten auf Anfrage

Qualitätsabstufungen bei Sichtflächen

- A / Astarm
- N1
- N1 / N2
- Sonderqualitäten auf Anfrage

Anordnung Sichtlagen

- Horizontal
- Vertikal

Oberflächenstruktur

- Geschliffen
- Gebürstet
- Weitere Ausführungsvarianten auf Anfrage

Dübelbild

- Nicht sichtbar
- Sichtbar
- Bei Innenwänden, welche beidseitig sichtbar sind, ist auf einer Seite die Verdübelung immer sichtbar

Wandstärken

- 150 / 180 / 210 / 240 mm
- 190 / 220 / 250 mm bei direkt aufgedübelter Aussenschalung

Raumgewicht

- 420 kg/m³

Wärmeleitfähigkeit statisch

- 0.084 W/mK

Brandschutz

- REI 90 für tragende Innenwände, VKF Nr. 25730
- REI 90 für tragende Aussenwände, VKF Nr. 25731

Winddichtigkeitsschicht

- Rohfilzplatte bestehend aus ca. 50% Altpapierfasern und 50% Alttextilfasern, ohne chemische Hilfsstoffe